








DATE TEHNICE**PROTECT 340****GRUND REACTIV-Wash primer**

PROPRIETATI			
<p>PROTECT 340 WASH PRIMER– este un grund anti-coroziv bazat pe rasini polvinilice. Produsul are o foarte buna aderenta pe substraturi diferite, o inalta rezistenta anticoroziva chiar si la deteriorarea suprafetelor (zgarieturi, aschierea acoperirii de lac). Asigura o protectie maxima in combinatie cu un alt grund acrilic deoarece se aplica intr-un strat foarte fin.</p>			
PRODUSE COMPLEMENTARE			
H 5910	INTARITOR		
SUBSTRATURI			
Otel	Se degreseaza, se slefuieste uscat cu P120, se degreseaza din nou		
Aluminiu	Se degreseaza, se slefuieste uscat cu P280-P360 sau cu o laveta abraziva, se degreseaza din nou		
Otel galvanizat	Se degreseaza, se matuieste cu laveta abraziva, se degreseaza din nou		
MIXARE			
	PROTECT340 H 5910	Volum	Masa
		1	100
		1	80
Diluantul este calculat un functie de grund.			
VISCOSITATE			
	DIN 4/20°C	18 –20 s	
CONTINUTUL DE COMPUSI VOLATILI (VOC)			
VOCII/B/c limit*		780g/l	
Actual VOC		780g/l	
<ul style="list-style-type: none"> Conform Directivei EU 2004/42/CE 			
CONDITII DE APLICARE			
Este recomandat sa se aplice la o temperatura de peste 10°C si o umiditate de 80%.			

APLICARE				
 ATENTIE: conform datelor producatorului	Pistol gravitacional cu presiune scazuta	DUZA	PRESIUNE	DISTANTA
		1.2 —1.5 mm	3—4 bar	15 —20 cm
	Pistol gravitacional HVLP	1.2 —1.3 mm	2 bar	10 —15 cm
	Numar de straturi	1—2		
	Grosimea unui strat	5—10 µm		
	Eficacitate	11m ² /l la 10 µm		
	Durata amestecului la 20°C	2 zile		
	Pauza intre straturi la 20°C	5—10 min		
USCARE				
	10 min la 20°C			
CULOARE				
Rosu				
CURATAREA ECHIPAMENTULUI				
Diluant THIN 880 sau solvent NC				
CONDITII DE DEPOZITARE				
A se depozita in locuri racoroase ,departe de surse de caldura.				
A se evita razele directe ale soarelui .				
TERMEN DE VALABILITATE				
PROTECT 340	24 luni /20°C			
H 5910	24 luni /20°C			
PROTECTIA MUNCII				
A se vedea Fisa de protectie a muncii.				
NOTE				
Nu aplicati chituri poliesterice, grunduri epoxidice sau acrilice direct pe grundul reactiv. Folositi PROTECT 340 cu Intaritorul NOVOL H5910.Folosirea cu un alt intaritor reduce efectul anticoroziv.				

Alte informatii

Produsele noastre sunt rezultatul unei experiențe și a unor cercetări de laborator îndelungate. Noi garantăm calitate superioară în condițiile unei stricte respectări a instrucțiunilor noastre și a manifestării unei atitudini profesioniste față de lucrul cu produsele noastre. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele defecțiuni dacă rezultatul final al lucrului a fost influențat de factori independenți de controlul nostru. Dacă este necesar faceți un test cu produsul pentru a vedea eventualele reacții la diferite materiale.

INFORMATII ADITIONALE

GREUTATEA COMPONENTELOR:

ATENȚIE!

Este important sa folositi dozajele corecte dupa cum urmeaza:

CANTITATEA AMESTECULUI	PROTECT 340	H 5910
0.10 l	53 g	41 g
0.15 l	80 g	61 g
0.20 l	106 g	82 g
0.25 l	133 g	102 g
0.30 l	160 g	122 g
0.40 l	213 g	163 g
0.50 l	267 g	204 g
0.75 l	400 g	305 g
1.00 l	534 g	407 g